



Holz- und Plattenimport  
Massivholzdielen-Produktion

## Merkblatt IPÉ Decking

### Allgemein:

IPÉ ist das hochwertigste Holz für den Außenbereich. Es ist von den Eigenschaften fast vergleichbar mit Burma-Teak. Ipé arbeitet fast gar nicht und hat ein sehr geringes Schwundverhalten. Das Holz stammt aus Südamerika und entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse I. Besonders Merkmal ist die einzigartige Farbgestaltung.

**Herkunft:** Nördliches bis mittleres Südamerika

### Resistenz:

**Resistenzklasse 1, Lebenserwartung ca. 25 Jahre**

### Technische Daten:

Gewicht-ungetrocknet (Rundholz)	1.250 kg/cbm
Druckfestigkeit (bei einer HF von ca. 16%)	103 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (bei einer HF von ca. 16%)	205 N/mm <sup>2</sup>

### Holzfarbe:

von hellbraun bis hell gelblich-grün über bräunlich-olivgrün bis dunkeloliv

### Anwendung:

Brückenbau , Zaunbau, Eisenbahnschwellen, Wasserbau, Schiffsbau, Garten und Terrassenbau

**Geruch:** neutral

**Ausblutung:** nicht bekannt

**Bearbeitung:** Nur mit scharfem Werkzeug (siehe SPM Merkblatt), vorbohren erforderlich

**Struktur:** fein